

Мастика битумная МБИ

ТУ 23.99.12-005-13727123-2019

Битумная мастика МБИ состоит из смеси нефтяных битумов, масляных растворителей и технологических добавок.

Используется для изоляции плитных, ленточных, столбчатых и свайных фундаментов.

Применяется для антикоррозийной обработки металлических, бетонных и других конструкций, в том числе трубопроводов.

Стандартная упаковка – ведро, 15 кг

Наносится любым удобным для вас способом: шпателем или жесткой кистью.



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Теплостойкость, не менее в течение 3 часов	+50	°С
Прочность сцепления с бетонным основанием при температуре +20°С	0,1	МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	0,1	МПа
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин, при температуре	-15	°С
Массовая доля нелетучих веществ	90-100	%
Содержание пылевидного наполнителя	60-70	% по массе
Температурный диапазон применения	от -5 до +30	°С
Расход	1,5 – 2,0	кг/м ²
Время высыхания «на отлип» при температуре не ниже +20°С	не высыхает	

Способ применения

Перед применением перемешать до образования однородной массы при помощи электродрели мощностью не менее 600 ватт со спиралевидной мешалкой. При сильном загустении подогреть, открыв крышку. Разбавляется: бензином, керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

Мастика наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность, предварительно загрунтованную праймером.

В случае применения при температурах ниже +5°С необходимо выдержать мастику в течение не менее 24 часов в помещении с комнатной температурой.

Техника безопасности

При работе с мастикой вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании мастики на открытые участки тела следует удалить ее ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.

Логистические данные

Упаковка:	металлическая банка
В ведре:	15 л
Вес ведра:	15 кг
Размеры упаковки:	30см x 30см x 27см
Диаметр упаковки:	30 см
Высота упаковки:	27 см
Объем упаковки:	0,025 м ³
На паллете:	48 шт
Размер паллета:	1,2м x 0,8м x 1,4м
Длина паллета:	1,2 м
Ширина паллета:	0,8 м
Высота паллета:	1,4 м
Вес паллета:	745 кг
Объем паллета:	1,35 м ³

<u>загрузка в автомобиль</u>	<u>паллет</u>	<u>ведер</u>
1,5 тонны	2	96
3 тонны	4	192
5 тонн	6	288
10 тонн	12	576
20 тонн	26	1 248

Хранение

Хранить Мастику МБИ следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10°C до +25°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.