

Пергамин П-250

ТУ 5774-017-92560066-2011

Пергамин П-250 – это рулонный беспокровный изоляционный материал, который производится путем пропитки картона плотностью не менее 125 г/м² нефтяными битумами. Изготавливается в соответствии с техническими условиями.

Пергамин недорогой, простой в использовании пароизоляционный и влагоизоляционный материал. Легок в транспортировке и хранении.

Пергамин П-250 может использоваться в качестве пароизоляции для временных зданий и сооружений, как ветроизоляционный материал.

Также применяется в качестве упаковочного материала в станкостроительной промышленности. Широко используется в сельском хозяйстве.

Может быть использован в качестве подкровельной пароизоляции при ремонте и устройстве кровельных покрытий.

Стандартная упаковка – рулон 15 м².



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Масса 1 м ²	0,19	кг
Масса основы	125	г/м ²
Гибкость на брусе R=10 мм <i>на лицевой поверхности образца не должно быть трещин, при температуре</i>	+20	°С
Водопоглощение по массе <i>в течение 24 часов</i>	10	%

Способ применения

Пергамин приклеивается на холодную или горячую битумную мастику.

Допускается механическая фиксация материала с последующим нанесением битумной мастики на места фиксации.

Показатели пожарной опасности

- Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
- Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402
- Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032

Хранение

Хранение и транспортировка материала Пергамин П-250 допускается только в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.