




ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

www.starateli.ru

Консультант технической поддержки

8 (800) 555-20-00



Штукатурка гипсовая белая

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/3,0 по ГОСТ Р 58279



Классическая гипсовая штукатурка белого цвета. Предназначена для высококачественного выравнивания ручным способом стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Равномерный белый цвет готовой поверхности
- Повышенная прочность сцепления с основанием
- Низкий расход
- Идеальна для потолков
- Высокая пластичность готового раствора
- Не требует дальнейшего шпатлевания
- Безусадочность
- Стойкость к трещинообразованию
- Создает комфортный режим влажности в помещении

- ячеистый бетон (пено- и газобетон)*
- кирпич
- цементная штукатурка

Способ нанесения

- ручной

Последующее покрытие

- шпатлевка
- декоративная штукатурка
- плитка, керамогранит, камень
- обои
- краска
- затирание в глянец

Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

Состав

Смесь изготовлена на основе гипса с добавлением легкого наполнителя и высококачественных модифицирующих добавок.

Тип основания

- бетон, железобетон

Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок **30 кг**
- Полиэтиленовый пакет **5 кг**

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики

Цвет	белый
Вяжущее	гипс
Рекомендуемая толщина слоя	5–50 мм
Толщина слоя при локальном выравнивании	100 мм
Расход смеси при слое 10 мм	8–9 кг/м ²
Пропорции замеса	0,45–0,55 л/кг
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	3 МПа
Начало схватывания (время жизни), не менее	45 минут
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30 °С



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

* Обязательна предварительная обработка грунтовок для пористых сильно впитывающих оснований «Старатели».

Техническое описание

Штукатурка гипсовая белая

Назначение

Классическая гипсовая штукатурка белого цвета предназначена для высококачественного выравнивания ручным способом стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. В качестве основания могут выступать бетон, ячеистый бетон (пено- и газобетон), кирпич, цементная штукатурка. Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от грязи и пыли. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслоившуюся штукатурку, опалубочную смазку и другие загрязнения. Металлические детали (старые крюки, гвозди и т.п.), которые невозможно удалить, покрыть антикоррозийной защитой. Для повышения прочности сцепления штукатурки с основанием необходимо прогрунтовать поверхность. Плотные, гладкие, не впитывающие влагу поверхности (монолитный бетон и т.п.) обработать грунтовкой «Бетон-контакт» марки «Старатели». Впитывающие влагу основания обработать грунтовкой «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Для внутренних работ», «Профи» марки

«Старатели». Поверхности из пено- и газобетона обработать грунтовкой «Для пористых сильно впитывающих оснований» марки «Старатели». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени.

Установка маячковых и угловых защитных профилей

При необходимости на основание устанавливают маячковые и угловые защитные профили. Сначала на стену и углы наносят небольшие порции раствора гипсовой смеси, затем вдавливают в смесь профили, выравнивая их в одной плоскости. Шаг установленных профилей не должен превышать длину правила.

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,45–0,55 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 30 минут с момента затворения водой. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты, а также воду при загустении раствора в процессе работы.

Нанесение

Растворную смесь наносят на основание мастерком, гладилкой из нержавеющей стали

или большим металлическим шпателем. На стены растворную смесь наносят снизу вверх, на потолок – движением «на себя».

Растворную смесь наносят строго в один слой! При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо применять армирование поверхности оцинкованной сеткой. Нанесенную растворную смесь выравнивают h-образным правилом зигзагообразными движениями. Неровности на внешних и внутренних углах разравнивают угловым шпателем. Как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 45–60 минут после нанесения), выступающие неровности срезают трапециевидным правилом и заглаживают широким шпателем.

Подготовка под чистовую отделку (затиранье в глянец)

После подрезки и предварительного заглаживания (примерно через 10–15 минут) поверхность необходимо обильно смочить водой и, сделав небольшую выдержку в течение 15–20 минут, затереть кругообразными движениями теркой (губчатой или войлочной). Затем поверхность заглаживают широким шпателем. Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 5 часов, оштукатуренную поверхность обильно смочить водой и повторно заглаживают широким шпателем. После такой обработки поверхность не требует шпатлевания.

В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции за-меса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.