

Рулонные материалы

Стеклохолст КНАУФ малярный

Информационный лист 02/2026



Стеклохолст КНАУФ малярный

НОВИНКА

Нетканый материал для укрепления стен и потолков

Область применения

Стеклохолст КНАУФ малярный – нетканый материал на основе стекловолокон, склеенных органическими смолами. Применяется для внутренней отделки жилых и общественных помещений, для укрепления и армирования поверхностей стен и потолков, защиты их от появления мелких нитевидных трещин.

Подходит для приклеивания (клей или шпаклевка) на бетон, оштукатуренные поверхности (гипсовые и цементные штукатурки), листовые материалы (ГКЛ, ГКЛВ и др.) В качестве вспомогательного покрытия может использоваться под последующее шпаклевание, нанесение декоративных штукатурок и пр. Обладает идеальной текстурой под покраску, допускает многократное перекрашивание. При использовании в качестве основания под покраску необходимо наносить не менее 2-х слоев краски.

Безопасен по гигиеническим показателям.

Преимущества

- Препятствует образованию мелких трещин
- Укрепляет и армирует основание
- Уменьшает расход шпаклевки и краски
- Скрывает дефекты и выравнивает структуру основания
- Не содержит вредных примесей
- Не выделяет вредных веществ при нагревании
- Не препятствует выходу пара

Технические характеристики

- Плотность полотна: 35 г/м²
- Ширина: 1 м
- Длина рулона: 50 м
- Цвет: белый

Подготовка основания

Температура основания и воздуха в помещении не должна быть менее +10 °С. Гипсокартонные листы должны быть прочно смонтированы на несущем каркасе. Штукатурные и бетонные основания должны быть ровными, сухими, очищенными от пыли, грязи и отслоений. Для высококачественной отделки поверхность должна быть подготовлена не ниже категории качества Q2 (согласно рекомендациям по подготовке поверхности «Система КНАУФ Q1-Q4», подробная информация на сайте www.knauf.ru).

Порядок работы

Для приклеивания стеклохолста можно использовать шпаклевку или специальный клей для стеклохолстов (стеклообоев). При наклеивании стеклохолста с помощью шпаклевки, рекомендуется применять шпаклевки КНАУФ-Ротбанд Паста Профи или КНАУФ-МП Паста. Для большего удобства шпаклевку можно разбавить водой, не более 30 мл/кг. Шпаклевку нанести ровным слоем с помощью шпателя, валика или безвоздушного аппарата. Уложить стеклохолст в свеженанесенную шпаклевку и разгладить шпателем. Следующее полотно стеклохолста укладывается с нахлестом 4-5 см. Закругленным лезвием ножа прорезать оба полотна стеклохолста посередине нахлеста. Отрезанные полосы стеклохолста удалить с поверхности и из-под полотна. После этого загладить стык шпателем. Сразу после приклеивания стеклохолста нанести укрывной слой шпаклевки («мокрым по мокрому») и разровнять.

При наклеивании стеклохолста с помощью специального клея, приготовить и нанести клей в соответствии с инструкцией производителя. Уложить стеклохолст в свеженанесенный клей и разгладить шпателем. Следующее полотно стеклохолста укладывается с нахлестом 4-5 см. Закругленным лезвием ножа прорезать оба полотна стеклохолста посередине нахлеста. Отрезанные полосы стеклохолста удалить с поверхности и из-под полотна. После этого загладить стык шпателем.

Последующее шпаклевание, нанесение декоративных штукатурок, окрашивание и др., производить после полного высыхания клеящего слоя.

Расход материала

Приведенные значения являются ориентировочными. Точный расход зависит от способа нанесения и, при необходимости, определяется непосредственно в процессе нанесения.

Материал	Ед. измерения	Количество
Стеклохолст КНАУФ	м/м ²	1-1,05

Время высыхания

После нанесения шпаклевки слоем в 1-1,5 мм, температуре воздуха +20 °С, влажности воздуха 60 % – время высыхания составит не менее 24 часов. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры, влажности и толщины слоя. При использовании клея – следуйте указаниям в инструкции на материал.

ВАЖНО!

Для ускорения высыхания не допускается направлять на обработанную поверхность тепловые пушки и т. п.

Упаковка и хранение

Стеклохолст поставляется в рулонах по 50 м, упакованных в полиэтиленовую пленку. Хранить рулоны стеклохолста рекомендуется в вертикальном положении, в крытых складских помещениях при температуре от +5 °С до +35 °С. Избегать намокания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить вдали от обогревательных приборов.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке 24 месяца.

Требования безопасности

При работе с материалом использовать защитные средства органов дыхания, очки, перчатки, одежду. Частицы стекловолокна могут вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи. При попадании частиц стекловолокна на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании частиц стекловолокна в глаза немедленно промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Очистка инструмента

Сразу после использования инструменты промыть водой.

Утилизация

Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта остатки клея или шпаклевки.

Остатки материала утилизировать как бытовые отходы.

Состав

Стекловолокно, органические смолы.

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Call-центр:

> 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru

02/2026

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-84
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новосибирск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 216-76-77
info-ural@knauf.ru

Казанское отделение
Уральской СД
(г. Казань)
+7 (843) 211-20-66
info-kazan@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское отделение
Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.ru

Хабаровское отделение
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru